

ARM610

Reparatiemortel Anhydriet- & alphavloeren



Coba ARM610 reparatiemortel is een fabrieksmatig vervaardigde calciumsulfaat gebonden reparatiemortel.

Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Beige
Verwerkingstijd	Ca. 60 minuten
Beloopbaar	Na ca. 2 uur
Druksterkte (na droging)	Ca. 30 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Voor calciumsulfaatgebonden ondergronden
- Toepasbaar op "verse" gietdekvloeren
- Snel verhardend
- Goed vullend vermogen
- Krimp- en spanningsarm

Toepassingsgebied

Coba ARM610 reparatiemortel is geschikt voor het binnenshuis repareren van calciumsulfaatgebonden ondergronden, zoals anhydrietvloeren en vloeren op basis van alpha-halfhydraat. Coba ARM610 is toepasbaar op verse gietdekvloeren en speciaal geschikt voor het repareren lekgaatjes, leidingsleuven en andere kleine beschadigingen. Coba ARM610 is snelverhardend en heeft een goed vullend vermogen. Coba ARM610 is krimp- en spanningsarm en goed verwerkbaar. Indien noodzakelijk egaliseren met Coba ALM500 egalisatiemortel. Coba ARM610 is niet geschikt voor reparaties van vloeren in blijvend natte ruimtes en buiten- en onderwatertoepassingen.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zwakke toplagen en/of een eventueel aanwezige calciumcarbonaathuid door middel van schuren/borstelen/frezen verwijderen. Ondergrond grondig stofzuigen. Zandende en sterk absorberende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel of Coba DPM820 voorstrijkmiddel. Calciumsulfaatvloeren incl. reparaties mogen max. 0,5% – 1% restvocht (afhankelijk van de gekozen vloerafwerking) bevatten op het moment van verlijming.

Verwerking

Voeg 25 kg Coba ARM610 toe aan 7,5 – 8,0 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge mengemmer. Meng 1 minuut intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is ontstaan. Breng de Coba ARM610 aan met plamuurmes of vlakspaan. Het oppervlak van het gerepareerde gedeelte na het aantrekken desgewenst glad afwerken met een vochtige spons. Na droging eventueel licht naschuren voor een optimaal glad oppervlak. Voorkom overschrijding van de open tijd, verwerk aangemaakte reparatiemortel binnen 60 minuten.

Nadat het materiaal begint te binden niet opnieuw water toevoegen. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte c.q. de vlakheid van de ondergrond. 25 kg Cobra ARM610 levert ca. 20 liter specie op.

Nabehandelen - droging

Het afbinden van de reparatiemortel is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals laagdikte, temperatuur, vocht, ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte reparatiemortel tijdens het drogen en verharderen tegen tocht en direct zonlicht.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharderen en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Zakken van 25 kg palletbelading 40 stuks; Bulksilo
Opslag en transport	Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.